

自己粘着型PVCシート コルクセパレーターパッド

No.	項目	基準
1	内容物	シンプルコルク; 自己粘着性PVCシート; プラスチック保護テープ
2	コルク密度(kg/m ³)	190L-20
3	コルク硬度	70-76
4	許容厚み	0.2 mm
5	許容長さ	0.5 mm
6	吸着性(単位: Newton)	2L-1 N/sq.cm (+20°C)
7	酸化&アルカリ化	中性
8	耐熱性	摂氏100度、2時間以上、ガラス上に残余物なし
9	耐湿性	湿度95%、2週間以上、ガラス上に残余物なし
10	耐久性	圧力45KG、通常温度、180日、ガラス上に残余物なし
11	推奨加工温度	18°Cから30°Cまで
12	保管	18°Cで湿度約60%、最初のボードは清潔で乾燥している、UVと高い湿度から保護